

96 CLASSIC TRÄLASYR

Alternativa Flügger 96 New Trälasyr

Lazurovací lak na dřevo, transparentní

Popis výrobku:

Typ: Silnovrstvý lazurovací lak na dřevo, alkydový

Flügger 96 Classic Trälasyr je vydatný, pololesklý, silnovrstvý, transparentní lazurovací lak založený na speciálních povětrnostním podmínkám odolných alkydových pryskyřicích. Poskytuje pololesklý transparentní vzhled, zachovávající viditelnou texturu a kresbu dřeva. Konzistence nátěrové hmoty umožňuje snadné nanášení. Barevné odstíny obsahují účinný UV filtr chránící dřevo před škodlivým UV zářením, bezbarvá varianta není vhodná jako finální nátěr v exteriéru. Obsahuje přípravek Flügger Aditive 100 chránící ošetřený povrch před napadením plísněmi. K dostání ve více než 15 odstínech.

Aplikace výrobku:

Vhodný jako finální nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména pak oken a dveří, zahradního nábytku, plotů, obložení, chatek apod. Ideální pro použití na povětrnostním podmínkám vystavené dřevo nové, nebo již degradované dokonale vybroušené vždy však nejprve ošetřené impregnačním nátěrem Flügger 90 Classic Grundolie nebo na dřevo tlakově nebo vakuově impregnované.

Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Před nátěrem je vhodné povrch očistit přípravkem Flügger 37, Basic Cleaner nebo Flügger Facaderengoring. Plísňe a mechy odstraňte přípravkem Flügger 39. Dříve ošetřené dřevo krycími nátěry dokonale vybruste a odstraňte původní nátěry. Dříve lazurované dřevo lehce přebruste a očistěte tvrdým nylonovým kartáčem. Uvolněné části opravte a části bez povrchové úpravy ošetřete základním impregnačním nátěrem Flügger 90 Classic Grundolie. Není vhodný na povrchy ošetřené akrylátovými nátěry! Před použitím a v průběhu používání důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, nevsáknuté přebytky nátěru po chvíli učešte suchým štětcem. Aplikujte minimálně dva nátěry, u světlých odstínů až tři nátěry.

POZNÁMKA: Transparentní nátěry vyžadují v porovnání s krycími nátěry častější údržbu. Nepoužívejte bezbarvou variantu jako finální nátěr na dřevo v exteriéru.

Technická data:

Hustota:	0,9 kg / ltr.
Lesk:	60, pololesk
Obsah sušiny:	46 % váhy, 40 % objemu
Vydatnost:	cca 4-5 m ² / ltr. na hrubě opracované dřevo cca 9-10 m ² / ltr. na hladce opracované dřevo
Teplota při nanášení:	Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%, platí i po dobu schnutí!
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:	na dotek 4 hod. v závislosti síle vrstvy další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředit
Čištění:	White spirit mýdlové vodě, zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
Skladování:	V uzavřených originálních nádobách při teplotě 5-25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů, jsou sledovanými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. **OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!** Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N-08 01 11, zbytky tuhé barvy N-08 01 11, obal N-15 01 10.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE - Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. V souladu se směrnicí o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. je výrobek klasifikován jako Hořlavý. R - věty: R10 - Hořlavý; R66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání pokožky; R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S - věty: S23 - Nevdechujte výpary; S24 - Vyvarujte se kontaktu s kůží; S51 - Používejte v dobře větraných prostorách; S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal; S61 - Vyvarujte se poškození životního prostředí, vyžádejte si více informací v bezpečnostním listě výrobce; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Hadry nasycené produktem jsou samovznětlivé. Zajistěte jejich bezpečnou likvidaci. Obsahuje Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, Tolyfluamid, může působit alergické reakce. Limitní hodnota VOC (Kat. A/e): 500 g/l (2007), hodnota VOC v produktu: max. 500 g/l

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.

Výrobce: Flügger A/S, Islevaldvej 151, DK-2610 Rødovre, Denmark, www.flugger.com, tel +45 7015 1505
Distributor v ČR: HEMAX TRADING, spol. s r. o., Albrechtická 2160/39, CZ-794 01 Krnov, tel./fax: +420 554 611 789, e-mail: info@flugger.cz, www.flugger.cz